

Graisse lubrifiante à base d'un savon complexe de calcium et d'huiles blanches codex.

AVANTAGES	✓ Grande adhésivité sur les pièces métalliques évitant les projections même aux vitesses élevées. ✓ Résistance élevée aux fortes charges due à la présence d'additifs extrême pression (non toxiques). ✓ Totalement insoluble à l'eau et à la vapeur.
UTILISATION	✓ Industries agro-alimentaires (presses à granulés, machines à vendanger, industrie du lait, viande, farine, fruits, etc.). ✓ Roulements ou galets simples ou doubles rangées de rouleaux fortement chargés des presses à granulés utilisées dans la transformation des aliments pour les animaux. ✓ Paliers lisses soumis à des vibrations et chocs répétés ✓ Articulations, chaînes travaillant dans des ambiances très humides (conserveries, industrie du poisson, transformation pour l'alimentation animale). ✓ Glissières et cames. Engrenages nus ou sous carters près des chaînes d'embouteillage, de conditionnements, d'ensachages, etc.
PERFORMANCES	✓ Classé NSF H1. ✓ Utilisation : de -20°C à +100°C (120°C en pointe).

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	UNITÉ	VALEUR
Couleur			Blanche
Grade			1
Nature de l'épaississant			Calcium complexe
Texture			Lisse
Type charge solide			/
Nature de l'huile de base			Huile blanche codex
Point de goutte	ISO 2176	°C	>260
Température d'emploi		°C	-20 à 100 (120)
Masse volumique	NFT 60101	kg/m ³	910
Viscosité de l'huile de base à 40°C	NFT 60100	mm ² /s	190
Viscosité de l'huile de base à 100°C	NFT 60100	mm ² /s	22
Test Emcor eau douce/salée	NFT 60135		>1 / >2
Résistance à l'eau à 90°C	DIN 51807 :1		0-90
Soudure 4 billes	ASTM D2596		5500

Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d'aider notre clientèle. Ces descriptions techniques correspondent à nos connaissances techniques actuelles. Les données indiquées sont des valeurs en moyenne. Il pourrait se produire des déviations dans les tolérances usuelles.

En raison de la diversité des utilisations et des conditions d'emploi, nous prions notre clientèle de s'assurer que ceux-ci conviennent bien à l'usage auquel ils sont destinés.